

Peinture alkyde garnissante satinée pochée



DÉFINITION

Peinture satinée garnissante à base de résines alkydes, légèrement gélifiée.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Travaux neufs ou de rénovation;
- Pièces sèches ou humides.
- Menuiseries intérieures.

SPÉCIFICITÉS

- Aspect satiné poché.
- Garnissant.
- Masque les défauts du support.

POINTS FORTS

- Limite les travaux préparatoires.
- Application facile.
- Entretien facile.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Satiné poché.
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :	20 % sous 60°
Extrait sec en volume (en blanc) :	63 (± 2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	80 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,50 (±0,05) g/cm ³
Rendement moyen :	10 à 12 m ² /L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 12 heures.
Redoublable :	24 heures
Teintes :	Blanc, teintes pastel approchées du nuancier Chromatic®
Conditionnements :	15 L

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1

Systèmes d'application : Bois : imprimer les supports à l'aide d'1 couche de PERUSTOP ou AMAROL FUTURA ou IFIROL FUTURA et recouvrir d'1 ou 2 couche(s) de MAJOR SATIN SMI.

Métaux ferreux et non ferreux : imprimer les supports à l'aide du PRIMAIRE SPE et recouvrir de 2 couches de MAJOR SATIN SMI.

Matériel d'application : Brosse, rouleau 12 mm, pistolet.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : white spirit ou équivalent

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Températures d'application du produit et du support supérieures à 8°C et humidité relative inférieure à 65%.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 4a

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur :



CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.



PPG AC FRANCE

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Mars 2017

sigmacoatings.fr

