

Peinture mate non lustrante



DÉFINITION

Peinture mate non lustrante, à base de dispersion acrylique en phase aqueuse

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Neuf et entretien.
- Pour murs.
- Pièces sèches
- Etat de finition A.

SPÉCIFICITÉS

- Excellente résistance au lustrage.
- Grande matité.
- Absence de reprise.
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier Chromatic®.

POINTS FORTS

- Peut s'appliquer dans des locaux où des frottements ou salissures peuvent se produire.
- Entretien très facile.
- Grand confort d'application.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat au poché fin
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :	< 2 % sous 85°
Extrait sec en volume (en blanc) :	39 (± 2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	55 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,40 (± 0.05) g/cm ³
Résistance à l'abrasion humide :	Norme NF EN 13 300 : classe 1
Rendement moyen :	8 à 9 m ² / L
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec : 3 heures
Redoublable :	8 heures
Teintes :	Blanc , teintes du nuancier Chromatic®
Conditionnements :	1 L - 3 L - 10 L

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1

Systèmes d'application :

Supports neufs : imprimer à l'aide d'une couche de SIGMALYS IMPRESS ou PERUSTOP puis recouvrir de 2 couches de SIGMA CLEAN MAT

Anciennes peintures adhérentes : appliquer une à deux couche(s) de SIGMA CLEAN MAT.

Matériel d'application : Brosse, rouleau polyamide 12 mm.

Dilution : Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel : à l'eau, ou aux solvants si le produit a séché.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Température d'application du produit et du support supérieure à 5°C et humidité relative inférieure à 65%.

Recommandations particulières : Pour obtenir un résultat optimal, il est recommandé de ne pas «tirer» sur le produit lors de l'application.

Pour les teintes soutenues:

* les fonds doivent être parfaitement plans.

* les derniers coups de rouleau de la couche de finition doivent être donnés dans le même sens (de préférence de bas en haut).

Conseil d'entretien:

En cas de trace de frottement, passez un coup d'éponge douce légèrement humide et laissez sécher. Puis passez une époussette; les traces de frottement disparaîtront.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 15 g/l COV. Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

- 12 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.



PPG AC FRANCE

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Mars 2017

sigmacoatings.fr

