

## Impression mate, sans tension, isolante et masquante des taches



### DÉFINITION

Peinture impression finition mate à base de résines longues en huile, isolant et masquant les taches.

### DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Sur tous supports sains et sec : plâtres, badigeons, taches de fumée, suie, taches dues aux dégâts des eaux.
- Murs et plafonds.
- pour travaux de spécialités.

### SPÉCIFICITÉS

- Isolation et masquage des taches de nicotine, suie, noir de fumée ou bistre, taches d'eau séchées.
- Aspect mat.
- Ne tire pas sur les anciens fonds.
- Application possible mouillé sur mouillé.

### POINTS FORTS

- Idéal pour chantiers économiques difficiles.
- Application rapide.

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect du film sec :</b>	Mat.
<b>Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :</b>	< 2 % sous 85°
<b>Extrait sec en volume (en blanc) :</b>	57 (±2) %
<b>Extrait sec en poids (en blanc) :</b>	80 (±2) %
<b>Densité (masse volumique à 20 °C) :</b>	1,66 (±0.05) g/cm <sup>3</sup>
<b>Point éclair :</b>	entre 21° et 55 °C.
<b>Rendement moyen :</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /L selon la nature du support
<b>Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :</b>	Sec au toucher : 4 à 8 heures
<b>Redoublable :</b>	"mouillé sur mouillé" ou après 24 heures
<b>Teintes :</b>	Blanc
<b>Conditionnements :</b>	3 L - 15 L

## MISE EN ŒUVRE

**Supports admissibles :** Fonds sains : type chaux, badigeons.

Fonds tachés : nicotine, suie, taches d'eau sèches, noir de fumée, bistre.

**Préparation des fonds :** Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1

**Systèmes d'application :** Application sur fonds sains de type chaux, anciens badigeons, blanc gélatineux, supports tachés de nicotine, suie ou tache d'eau séchée, noir de fumée, bistre. Deux types d'application possible :

Deux couches de SIGMA RENOV "mouillé sur mouillé" avec application de la seconde couche avant matage de la première.

Une couche de SIGMA RENOV et recouvrement à 24 heures par lui-même ou tout type de peintures intérieures.

**Matériel d'application :** Brosse, rouleau 12mm, pistolet.

**Dilution :** Prêt à l'emploi.

**Nettoyage du matériel :** White-spirit.

## OBSERVATIONS

**Conditions limites d'application :** Températures d'application du produit et du support supérieures à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

## CLASSIFICATION

**AFNOR :** NF T36-005 - Famille I - Classe 4a/2b

**COV :** Valeur limite UE pour ce produit (A/g) : 350 g/l (2010). Ce produit contient maximum 350 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

**Emission dans l'air intérieur :**



## CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).
- La fiche technique est disponible sur le site : [www.sigmacoatings.fr](http://www.sigmacoatings.fr).



**PPG AC FRANCE**

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Mars 2017

[sigmacoatings.fr](http://sigmacoatings.fr)