

Impression à base de résines alkydes et acryliques



DÉFINITION

Impression à base de résines alkydes et acryliques.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Travaux neufs ou d'entretien.
- Murs et plafonds.

SPÉCIFICITÉS

- Très bonne opacité.
- Emissions air intérieur : A+.

POINTS FORTS

- Respect de l'environnement, de la santé du peintre et de ses clients.
- Facile à appliquer.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat velouté semi-tendu.
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :	12% sous 85°
Extrait sec en volume (en blanc) :	45 (±2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	59 (±2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,40 (±0.05) g/cm ³
Rendement moyen :	8 à 10 m ² /L Selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 6 heures
Redoublable :	24 heures
Teintes :	Blanc
Conditionnements :	3 L - 15 L

MISE EN ŒUVRE

Supports admissibles : Murs et plafonds : tous supports à l'exception des métaux et supports alcalins.

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1

Systèmes d'application : Murs et plafonds : imprimer les supports avec 1 couche de SIGMAPUR Prim et recouvrir par 2 couches SIGMAPUR Mat ou SIGMAPUR Velours.

Matériel d'application : Brosse spéciale acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : Eau.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65%.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2 / 4a

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

- 2 ans en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.



PPG AC FRANCE

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Mars 2017

sigmacoatings.fr

