

## Peinture satinée velours purifiant l'air intérieur



### DÉFINITION

Peinture à base d'une dispersion de résines synthétiques, d'aspect satiné velours.

### DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Travaux neufs ou d'entretien de pièces sèches.
- Pour la décoration des maçonneries intérieures.
- Etat de finition B.

### SPÉCIFICITÉS

- Grain fin arrondi.
- Applicable sur toile de verre et toile à peindre.
- Réduit fortement la concentration en formaldéhyde.

### POINTS FORTS

- Esthétique conforme aux tendances actuelles.
- Respectueux de l'environnement et de la santé.

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect du film sec :</b>	Satiné-velours poché fin.
<b>Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :</b>	10 % sous 60°
<b>Extrait sec en volume (en blanc) :</b>	40 (±2) %
<b>Extrait sec en poids (en blanc) :</b>	54 (±2) %
<b>Densité (masse volumique à 20 °C) :</b>	1,32 (±2) g/cm <sup>3</sup>
<b>Résistance à l'abrasion humide :</b>	Norme NF EN 13 300 : classe 2
<b>Rendement moyen :</b>	Supports lisses : 9 à 12 m <sup>2</sup> /L - Toiles de verre et à peindre : 7 à 9 m <sup>2</sup> /L
<b>Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :</b>	Sec : 1 heure
<b>Redoublable :</b>	6 heures
<b>Teintes :</b>	Blanc, teintes pastel du nuancier Chromatic®
<b>Conditionnements :</b>	1 L - 3 L - 15 L

### MISE EN ŒUVRE

**Préparation des fonds :** Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1

**Systèmes d'application :**

Supports neufs : imprimer les supports avec 1 couche de SIGMAPUR Prim et recouvrir de 2 couches de SIGMAPUR Velours.

Anciennes peintures adhérentes : appliquer 2 couches de SIGMAPUR Velours.

**Matériel d'application :** Brosse spéciale acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

**Dilution :** Prêt à l'emploi.

**Nettoyage du matériel :** A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

### OBSERVATIONS

**Conditions limites d'application :** Température d'application et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

### CLASSIFICATION

**AFNOR :** NF T 36-005 - Famille I - Classe 7a2.

**COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 2 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

**Emission dans l'air intérieur :** 

### CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).
- La fiche technique est disponible sur le site [www.sigmacoatings.fr](http://www.sigmacoatings.fr).



**PPG AC FRANCE**

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Mars 2017

[sigmacoatings.fr](http://sigmacoatings.fr)