

Peinture mate veloutée 100 % résines acryliques



DÉFINITION

Peinture mate veloutée aux dispersions acryliques pour intérieur et extérieur.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux de décoration ou finitions mates de qualité, en maçonneries et murs intérieurs .
- Etat de finition A.

SPÉCIFICITÉS

- Produit conseillé pour la réalisation de fresques murales extérieures.
- Grain fin et régulier.
- Excellent pouvoir garnissant.
- Bonne résistance au lavage.
- Résistant aux intempéries.

POINTS FORTS

- Polyvalence de supports et de destinations (fresques murales extérieures possibles).
- Idéal pour travaux de grande qualité.
- Séchage rapide : redoublable dans la journée.
- Entretien facile.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat velouté.
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :	8 % sous 85°
Extrait sec en volume (en blanc) :	47 (± 2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	66 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,59 (± 0.05) g/cm ³
Résistance à l'abrasion humide :	Norme NF EN 13 300 : classe 1
Rendement moyen :	11 à 13 m ² /L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 2 heures
Redoublable :	6 heures
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier Chromatic®
Conditionnements :	1 L - 3 L - 15 L

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1

Systèmes d'application :

En intérieur, sur murs et plafonds, imprimer les supports à l'aide d'une couche de SIGMACO PRIM ou SIGMALYS IMPRESS ou PERUSTOP et recouvrir de deux couches de SIGMASTYLE.

En extérieur, sur maçonnerie, imprimer les supports à l'aide d'une couche d'UNPRIM'O et recouvrir de deux couches de SIGMASTYLE.

Matériel d'application : Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : Eau.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : En extérieur, ne pas appliquer par une température inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 80%.

En intérieur, ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et humidité relative supérieure à 65%.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur :



CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.



PPG AC FRANCE

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Mars 2017

sigmacoatings.fr